LINALTA Z38

LINwrap PVC CLING FILM FOR FOOD PACKAGING

	Unit *Unité / Unidad / Unità / Maßeinheit*	Method *Méthode / Methodo / Metodo / Verfahren*	Value *Valeur / Valor / Valore / Wert*	
General characteristics				
Colour *Couleur / Color / Colore / Farbe*	/	LINPAC	champagne	/
Thickness *Epaisseur / Espesor / Spessore / Dicke*	µ		9,0	+/- 10%
Standard length *Longueur / Largo / Lunghezza / Länge*	m		1500 - 2000	-0 / +1,5%
Range of width *Laize / Ancho / Fascia / Breite*	mm		250 - 900	+/- 5mm
Standard core *Mandrin / Mandril / Mandrino / Kern*	mm		76 (= 3") LINALTA Z38	113 (=4,5") LINALTA Z38 A
Structure *Structure / Estructura / Struttura / Struktur*			☐ - MultiLayer	☑ - MonoLayer
Tensile characteristics				
Machine Direction (MD)	Strength	N/mm²	26	mini
	Elongation	%	117	mini
Cross Direction (CD)	Strength	N/mm²	24	mini
	Elongation	%	159	mini
Permeability properties				
Oxygen transmission (O_2)		cm³/m².24h.bar	ISO 15105-2 (23°C ; 0% RH)	6000 +/- 20%
Carbon dioxyde transmission (CO_2)		cm³/m².24h.bar	ISO 15105-2 (23°C ; 0% RH)	45000 +/- 20%
Water vapour transmission (H_2O)		g/m².24h.bar	ISO 2528 (23°C ; 75% RH)	157 +/- 20%

Application

Automatic *automatique / automático / automatico / automatisch* ☑ -

Manual *manuelle / manual / manuale / Manuell* ☑ -

Remarks

GB

- Optimal storage conditions : 15/20°C away from humidity. Film properties may be altered in extreme storage conditions.
-We recommend use of our films within a delay of 6 months after delivery for the LINwrap Polyolefin range and 12 months for LINwrap PVC range.
-The figures in this document are given for information only.

F

- Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité. Les propriétés du film peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.
-Nous recommandons une utilisation de nos films dans un délai maximum après livraison de 6 mois pour la gamme LINwrap Polyolefin et de 12 mois pour la gamme LINwrap PVC.
-Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif.

E

- Condiciones de almacenamiento óptimas : entre 15 y 20 °C protegido de la humedad. Las propiedades de la película pueden sufrir alteraciones en condiciones de almacenamiento extremas.
-Recomandamos una utilizaciõn de Nuestros films en un plazo màximo despues de la entrega de 6 meses para la gama LINWRAP Polyolefin y 12 meses para la gama LINwrap PVC.
- La información tecnica en este documento se ofrece a titulo indicativo.

I

- ideali di stoccaggio : 15/20°C in ambiente non umido. le proprietà del film possono essere modificate in condizioni di stoccaggio estremi.
-Raccomandiamo l'utilizzo dei nostri film in un termine massimo di sei (6) mesi dopo la consegna per la gamma LINwrap Polyolefin e di dodici (12) mesi per la gamma LINwrap PVC.
- Le informazioni di questo documento sono indicative.

D

- Optimale Lagerbedingungen : 15/20°C, trocken lagern, von Feuchtigkeit fernhalten. Die Kondition der Frischhaltefolie kann sich bei extremen Lagerbedingungen ändern.
-Wir empfelhen , unsere PE-Folien innerhalb 6 Monate - nach Lieferung- und unsere PVC-Folien innerhalb 12 Monate anzuwenden.
- Die Zahlen und Werte dieses Dokumentes dienen nur zur Information.

Date : 21/08/2007